

POLYCRETE® Schachtrohre

DN 2200 bis DN 3200

für Absenkschächte

gem. DIN EN 14636-2

- Büro Neetze -

Bahnhofstraße 77 · D-21398 Neetze

Tel. +49 (0) 58 50 / 18-292 · +49 (0) 58 50 / 18-295

E-mail: martin.prigge@meyer-polycrete.com

Kriterium		Kurzzeichen	Kennwert	Einheit
Wichte		γ_R	23	kN/m ³
E-Modul	Kurzzeit	E_{RK}	23.300	N/mm ²
	Langzeit	E_{RL}	8.200	N/mm ²
Scheiteldruckfestigkeit		F_N	DN 2200: 255 DN 2600: 169 DN 3200: 296	KN/m
Druckfestigkeit		σ_D	95	N/mm ²
Dauerschwellfestigkeit (Schwingbreite)		$2 \times \sigma_A$	6	N/mm ²
	Nachweis Frequenz		2×10^6 12	Lastwechsel Hz
Abriebfestigkeit		a_m	≤ 0,5	mm
Wandrauhigkeit		k	≤ 0,1	mm
Querkontraktion		v	0,25	[1]